

Bona Lepidlo na parkety

Technický list

Disperzní parketové lepidlo bez rozpouštědel (podle TRGS 610), vyrobené podle DIN 281 s nízkým obsahem vody. Je vhodné pro pokládání různých druhů parket na savé podklady.

- neobsahuje rozpouštědla (podle TRGS 610)
- mimořádně snadno se roztírá
- stabilní, dobré žebrování
- rychlé nalepení
- univerzální použití

Technická data

Základ:	disperze poly(etylen-co-vinylacetátu)
Barva:	bílo-žlutá
Viskozita:	neředí se
Teplota při použití:	teplota vzduchu: min. 18°C, teplota podlahy: 15°C, při podlahovém vytápění nemá překročit 20°C, relativní vlhkost vzduchu: max. 70%
Spotřeba:	cca 850-1250 g/m ² podle druhu parket, event. ozubené lišty
Doba schnutí:	doba mezi nanesením a nalepením cca 15 min.; zatížení je možné po 48- 72 hod.
Nářadí:	ozubená stěrka
Označení:	žádné
Kód GIS:	D1
Kód odpadu:	08 04 10
Likvidace obalů:	prostřednictvím DSD nebo Interseroh.
Skladování:	neukládat trvale při teplotách nižších než +5°C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout +30°C)
Skladovatelnost:	v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby
Balení:	kyblík 6 kg

Podklady

Podklady a jejich příprava:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356. Kromě jiného musí být trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Podle potřeby může být připraven zabroušením, vysátím a opatřením penetrací. Podklad musí být ošetřen přípravkem Bona D500. Při nanášení je přitom třeba zabránit vytváření loužiček na povrchu.

Nerovnosti, prohlubeniny, otvory apod. je nutno zaplnit Bona H600. Plochy ošetřené stěrkovou hmotou již před lepením nenatírejte penetrací!

Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením)

- vystěrkovaná podlaha s cementovou mazaninou s vhodnou cementovou vyrovnávací hmotou v tl. min. 2 mm
- dřevotřískové desky V100
- desky OSB aj.

Aplikace

Lepidlo je před použitím nutno event. temperovat. Pozor: použité nářadí musí být čisté. I nepatrné zbytky jiného lepidla mohou výrazně změnit vlastnosti lepidla! Vhodnou ozubenou stěrkou se rovnoměrně nanese takové množství lepidla, na které lze během doby mezi nanesením a slepením, tj. asi 15. min., položit dřevěný obklad. Parkety do lepidla dobře přitiskněte, event. použijte paličku. Měli byste pracovat proti pevnému dorazu. Na parkety se nesmí bezprostředně po položení vstupovat, ani je jinak zatěžovat. Při pokládání dlouhých

Pokládka



Bona[®]

Revize – leden 2015

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze, strana 1/2.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona Lepidlo na parkety

Technický list

Pokládka

prvků je nutno dbát na dokonalou rovinnost podkladu, zpravidla přesahující požadavky DIN 18356, event. je nutno podklad ošetřit stěrkovou hmotou. Je nutné si uvědomit podélné prohnutí, event. je nutno prvky na koncích dostatečně zatížit. U prvků malých velikostí a/nebo u rovných podkladů použijte jemné ozubení, hrubší ozubené lišty se použijí u velkých formátů a/nebo méně rovných či drsných podkladů. Nerovné podklady a/nebo mimořádně dlouhé prvky vyžadují zpravidla větší množství lepidla.

Úprava povrchu

Asi po 2 až 10 dnech, podle nasákavosti podkladu a klimatu v místnosti.
Dodržujte pokyny pro práci uvedené výrobcem parket!

Spotřeba

Spotřeba	Ozubené lišty	Druh parket
cca 850 g/m ²	Bona 850 F Bona 850 G	mozaikové parkety masivní parkety 10 mm (max. rozměry: 5x25 cm)
cca 1000 g/m ²	Bona 1000 F Bona 1000 G	masivní parkety 10 mm (max. rozměry: 5x25 cm) dřevěná dlažba RE do tl. 40 mm vlýsky 22 mm dvouvrstvé prefabrikované parkety třívrstvé prefabrikované parkety (od tl. 10 mm, kratší než 120 cm)
cca 1250 g/m ²	Bona 1250 F Bona 1250 G	lamely s vysokými hranami (průmyslové parkety) dubové vlýsky 22 mm aj. třívrstvé prefabrikované parkety (od tl. 10 mm, kratší než 120 cm) při délkách před 120 cm od tl. 13 mm dřevěná dlažba RE, WE

Čištění pracovního nářadí:

Omýt vodou. Zatuhlé lepidlo se odstraní mechanicky.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti.



Revize – leden 2015
Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze, strana 1/2.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349