

SPÁROVÝ TMEL

**Pro vyplnění spár parketových a jiných dřevěných podlah.
Použijte před aplikací základního laku.**

Spárový tmel je roztok k přípravě tmelu na vodní bázi řady PARKETT & CO. Je určen po smíchání s jemným brusným prachem k vytmelení spár mezi parketami před aplikací základního laku. Vhodný pro všechny druhy dřeva. Bez zápachu, nehořlavý a bez nebezpečných vlastností, dobře se aplikuje, rychle schne a snadno se brousí.

Vlastnosti:

- nehořlavý
- univerzální použití
- snadná aplikace
- snadné broušení
- rychlé schnutí



Pracovní postup:

Před použitím **Spárový tmel** PARKETT & CO. dobře protřepejte v kanystru a smíchejte s čistým brusným prachem z posledního broušení (zrnitost P100 – 120) do pasty vhodné k tmelení. Nanášejte po celé ploše podlahy nerezovou špachtlí. Široké spáry vytmelte dvakrát.

V závislosti na teplotě v místnosti a vlhkosti vzduchu činí doba schnutí zhruba 30 – 45 minut. Celou plochu podlahy znovu přebrouste brusivem o zrnitosti P100 – 120 a přelakujte běžným postupem Základním parketovým lakem PARKETT & CO.

Spotřeba:

Cca. 1 litr / 10 m² (v závislosti na šířce spár)

Doba schnutí:

Cca. 30 – 45 minut při běžných klimatických podmínkách.(20⁰ C / 60% RH)

Klasifikace:

Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.

Skladování / transport:

Při teplotách +5 až +25⁰ C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Trvanlivost: nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Likvidace odpadu z obalů:

Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného systému. Nevylévejte do kanalizace.

Kód odpadu (EWC): 08 0112

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení: 1 l

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech. Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu našeho zboží.

Podrobnější informace o produktu najdete v příslušném bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden

Dovozce: Bona CR, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8-Karlín,

Infolinka: 236 080 211, e-mail: bonacr@bona.com, www.bona.cz