



Bona ES Primer

Technický list 2-složkový PUR lak

Bona ES Primer je 2-složkový polyuretanový lak na vodní bázi, řady Bona Elastic System. Bona ES Primer slouží jako "plnivo pórů" pro řádně hloubkově vyčištěné a přebroušené elastické podlahy. Sjednocuje vzhled podlahy a snižuje savost vrchních nátěrů. Doba schnutí první vrstvy je cca 1 hodina.

- velmi dobrý rozliv a zpracování
- velmi účinná technologie síťování
- vysoká pružnost
- snižuje nasákavost
- zajišťuje rovnoměrný vzhled vrchní vrstvy ES nátěru
- vhodný pro podlahově vytápěné krytiny

Technická data

Báze:	2-složková polyuretanová disperze
Obsah sušiny:	cca. 23%
Obsah VOC:	<1%
Teplota zpracování:	při aplikaci musí být teplota v místnosti a materiálu v rozmezí +10°C do +25°C
stupeň lesku (při 60° C):	cca 20%
Hustota:	1,0 g / cm ³
Poměr tužení:	19 : 1 (1 litr laku na 0,11 l tužidla)
Doba zpracovatelnosti:	cca. 3 hodiny při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)
Doba schnutí:	přelakování: po cca. 1 - 3 hodinách
Nářadí k aplikaci:	Bona ES aqualack váleček
Spotřeba:	40 - 50 g / m ² (20 - 25 m ² / l) na jeden nátěr
Povinné označení:	lak: povinné označení není požadováno dle zákona o nebezpečných látkách (GefStoffV)
Bezpečnost:	tužidlo – klasifikováno – viz bezpečnostní list
GIS kód:	W1 / DD
Čištění nářadí:	ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy
Balení:	5 litrů kanystr

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.

Příprava povrchu

Vyčistěte povrch v závislosti na stupni jeho zašpinění a požadavcích (pomocí Bona ES Remover nebo Power Remover) a předem ošetřete. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbrúšená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Poslední stupeň broušení by měl být proveden pomocí diamantového brusiva Bona Diamond system. Zrnitost P80 je určena pro barevné nátěry, zrnitost P120 je určena pro transparentní nátěry, za použití techniky broušení za mokra. Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí.

VYHOTOVENO 10/2017

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Elastic System

Bona ES Primer

Technický list 2-složkový PUR lak

Uzavření povrchu doporučení

1 x Bona ES Primer
1 x Bona ES200 Color
1 x Bona ES200 / Bona ES200 Antislip

Aplikace

Důkladně promíchejte kanystr s lakem a přidejte druhou složku – tvrdidlo ve správném poměru. Po smíchání nechte 5 minut odstát a poté lakujte.
Aplikujte Bona ES Primer technikou do kříže pomocí Bona ES aqualack válečku.

Odpadní materiál a prázdné obaly musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Nevylévejte zbytky do kanalizace.

Spotřeba

40-50 g/m² (20-25 m²/litr) na jednu aplikaci.

Schnutí

Přelakování: po cca 1 – 3 hodinách, ne déle než po 12 hod. od poslední aplikace.

Dodržování zásad bezpečnosti:

Naše návrhy a doporučení jsou pečlivě formulovány na základě našich všeobecných standardních podmínek a informací, které máme k dispozici. Pokyny pro tuto úpravu a zpracování jsou vytvořeny na základě našich dlouholetých znalostí. Ty však uživatele nezabývají povinností testovat návrhy a výrobky, s cílem určit jejich vhodnost pro daný účel (např. testováním vzorků povrchů v souladu s DIN 18365). Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu v komerčních prostorech, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

Servisní telefonní číslo pro Německo 0 180 42 66 283

Servisní telefonní číslo pro Rakousko 0 800 22 52 82

Servisní telefonní číslo pro ČR a SR +420 211 153 340

VYHOTOVENO 10/2017

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]