

Bona Hardwax Oil - Tvrdý voskový olej

Technický list

Bona Tvrdý voskový olej má složení z vyvážené směsi přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah. Impregnuje dřevo a zanechává ochrannou vrstvu, která chrání povrch před vniknutím tekutin. Umožňuje dřevu „dýchat“ a snižuje smršťování a bobtnání dřeva.

- Teplé, atraktivní zbarvení dřeva
- Výborná odolnost vůči vodě a usazování nečistot
- Rychlé schnutí, rychlá aplikace
- Vysoká míra pokrytí

Technická data

| | |
|----------------------|--|
| Typ produktu: | Směs přírodních olejů a vosků (parafín, slunečnicový a sojový olej) |
| Obsah sušiny: | cca 48% |
| Ředění: | Neředit. |
| Doba schnutí: | Před broušením / další aplikace: 6-8 hodin* při 20°C/60% R.H. Lehký provoz: 18 hodin při 20°C/60% R.H. |
| Nářadí k aplikaci: | Lakovací kartáč nebo lakovací štětec, váleček mohair. |
| Spotřeba: | 20-24 m ² /litr na jeden nátěr. |
| Čištění náradí: | Na čištění náradí použijte líh. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem. |
| Bezpečnost: | Klasifikován. viz bezpečnostní list. |
| Nebezpečí požáru: | Ano, viz. bezpečnostní list. |
| Záruční lhůta: | 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. |
| Skladování/přeprava: | Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. |
| Likvidace: | Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy. |
| Balení: | 4 x 0,75 litr (360 krabic na paletě) 2 x 2,5 litr (168 krabic na paletě) 1 x 10 litr (42 krabic na paletě) |

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusovaná až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Finální broušení by se mělo uskutečnit za pomoci brusné kotouče zrnitosti P120 nebo brusné mřížky zrnitosti P120.

Před aplikací by měl mít olej pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 20–25°C a 40–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C**

Zajistěte dobré větrání po celou dobu používání

Důležité upozornění!

Jelikož některá hustá a /nebo mastná dřeva jako wenge, merbau, ipe apod. mohou vykazovat rozdíly v absorpci a schnutí, proto vždy před použitím Bona Tvrdého voskového oleje udělejte test přilnavosti. Ve většině případech stačí pouze 1 aplikace a přešetření povrchu.

AKTUALIZACE 9/2012

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D – 665 49 Limburg/Lahn, Germany

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103, tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Hardwax Oil - Tvrdý voskový olej

Technický list

Povrchová
úprava



Návod k použití

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Tvrdý voskový olej
Lehké přebroušení pomocí Bona Scrad Pad
- 1x Bona Tvrdý voskový olej

Aplikace

Bona Tvrdý voskový olej nanášejte pomocí kvalitního lakovacího štětce nebo kartáče. Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte a příležitostně i během aplikace.

1. Olej nanášejte v rovnoměrné tenké vrstvě po celé podlaze ve směru vláken dřeva. Vyhněte se nahromadění oleje.
2. Nechte povrch zaschnout nejméně 3-4 hodiny. Zajistěte dobré větrání.
3. Přebruste povrch pomocí Bona Scrad Pad Wing (bez žehličky).
4. Odstraňte veškerý prach a naneste další tenkou vrstvu oleje jak je to uvedeno v bodu č. 1.
5. Před použitím nechte podlahu nejméně 18 hod. zaschnout. Pokud je to možné, je vhodné nechat povrch schnout déle. Během této doby nevstupujte na podlahu.

VAROVÁNÍ: BONA TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. HROZÍ NEBEZPEČÍ SAMOVZŇÍCENÍ. VŠECHNY POUŽITÉ NASÁKLÉ LÁTKY, HADRY APOD. NUTNO NAMOČIT DO VODY NEBO ULOŽIT DO UZAVŘENÝCH KOVOVÝCH NÁDOB.

Údržba

Vyčistěte podlahu pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby vytřete vlhkým mopem a přidejte do čisticí vody Bona Cleaner.

Poznámka: K čištění podlahy volte vždy ten nejsušší způsob!!!

Na údržbu a ošetřování olejovaných podlah je nejlepší volbou Bona Hardwax Oil Refresher. Silně opotřebované plochy (povrch není opotřebovaný až na holé dřevo) můžete zrenovovat zbrusením povrchu pomocí brusiva se zrnitostí P150, pak odstraňte veškerý prach a naneste další vrstvu Bona Tvrdého voskového oleje, viz postupujte od bodu č. 3.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 9/2012

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D – 665 49 Limburg/Lahn, Germany

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103, tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

strana 2/2

Bona[®]