

Bona Freshen Up

Technický list

Bona Freshen Up je ochranná vrstva na vodní bázi pro většinu lakovaných podlah a hotových parket, jak v komerčních prostorách, tak i v domácnostech. Oživuje poškozené a mdlé povrchy a dodává jim vzhled nově nalakovaných spolu s navazující ochranou proti opotřebení.

- Specificky určen pro lakované dřevěné podlahy
- Na polyuretanové bázi = nádherná ochranná kvalita
- Bez obsahu vosků
- V budoucnu dovoluje aplikace profesionálního laku
- Splňuje požadavky EN 14904-2006 a DIN 18032-2 na protikluz

Technická data

Pojivo:	polyurethan
Ředění:	neředit – produkt k okamžitému použití
Doba schnutí:	cca. 2 hodiny (20°C/60%RH)
Nářadí k aplikaci:	mikrovláknová utěrka žlutá - Bona Applicator Pad
Spotřeba:	cca. 30 – 50 m ² /litr
Bezpečnost:	neklasifikován
Trvanlivost:	nejméně 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.
Likvidace odpadů:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

Příprava

Z podlahy odstraňte volnou špínu a písek. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Cleaner. Tento postup opakujte, dokud nebudou z laku odstraněny ulpělé nečistoty. Před aplikací Bona Freshen Up se ujistěte, že podlaha je zcela suchá. Nepoužívejte na podlahy dříve voskované nebo olejované. Zbytky oleje a vosku zabraňují správné přilnavosti Bon Freshen Up k podlaze. **Vždy před použitím proveďte test přilnavosti na nenápadném místě podlahy.**

Aplikace

1. Nádoby s produktem před otevřením několikrát protřepte směrem vzad & vpřed. Bona Freshen Up aplikujte pomocí mikrovláknové utěrky žluté – Bona Applicator Pad. Předtím žlutou mikrovláknovou utěrku lehce navlhčete vodou. Bona Freshen Up aplikujte na podlahu rozléváním z nádoby ve 3 – 4 cm širokých vlnkách. Pracujte po malých sekcích v ploše cca 3m².
2. Roztáhněte Bona Freshen Up po malém úseku podlahy s jistotou, že je pokryto veškeré dřevo. 1 litr Bona Freshen Up by měl být aplikován na 30 – 50 m² plochy. Pro nejlepší výsledky aplikujte tenkou rovnoměrnou vrstvu. Dokud je podlaha mokrá, omezte větrání v místnosti a případný možný vstup vzdušného prachu na minimum.
3. Bona Freshen Up rozšírejte ve směru vláken dřeva. V tomto procesu pokračujte, dokud není pokryta celá plocha podlahy. Nechte schnout min. 2 hod do její pochůznosti. Pokud bude třeba, aplikujte po této době druhou vrstvu. Vždy aplikujte na celou plochu podlahy ve stejnoměrné vrstvě a vzhledu.

AKTUALIZACE 11/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Údržba



Bona[®]

Bona Freshen Up

Technický list

Údržba



Důležité: Během 24 hodin po konečné aplikaci se vyhněte silnému provozu a přemístování nábytku. Nářadí po aplikaci vyčistěte mýdlem a vodou.

Údržba

Po jednom týdnu od aplikace lze provádět mokré čištění. Pro běžné čištění použijte Bona Cleaner. Nepoužívejte silně alkalické čisticí prostředky, které by mohly podlahu poškodit.

Při ošetření podlahy polišem / leštěnkou, voskem nebo podobným materiálem, je podlaha udržovaná přípravkem Bona Freshen Up stále přelakovatelná profesionálním lakem.

Před aplikací laku musí být povrch podlahy ošetřen systémem Bona Prep s použitím mřížky P150 k odstranění vrstev předešlých aplikací Bona Freshen Up. Po broušení mřížkou použijte Bona Scrad System P220 k odstranění brusných stop a škrábanců. Pro více informací o přelakování nahlédněte do technického listu produktu Bona Prep na www.bona.com/cz.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 11/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]