

Bona[®]

Bona Základní lak

Pro základní nátěr parket. Zvýrazňuje přírodní barvu dřeva.

Bona Základní lak na vodní bázi je určen k základním nátěrům parketových a jiných druhů dřevěných podlah v interiéru. Používá se v kombinaci s vrchním parketovým lakem na vodní bázi Bona. Eliminuje efekt bočního slepení hran jednotlivých prvků dřevěných podlah.



Vlastnosti:

- snadné zpracování
- rychlé schnutí
- eliminace efektu bočního slepení hran

Pracovní postup:

Podlaha určená k lakování musí být náležitě přebroušena, suchá, zbavena oleje, vosku, mastnot a jiných nečistot. Základní lak nanášíte štětcem nebo válečkem na vodní laky při teplotě min.+ 15⁰ C.

Spotřeba:

Cca. 1 litr na 8 – 10 m²

Doba schnutí:

1 – 2 hodiny při 20⁰ C / 60% RH.

Čištění pracovní nástrojů:

Čistěte vodou ihned po aplikaci. Používáte-li stejné nářadí pro aplikaci základního i vrchního laku, před dalším použitím ho znovu pečlivě očistěte a vysušte.

Klasifikace:

Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.

Skladování / transport:

Při teplotách +5 až +25⁰ C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Trvanlivost:

nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Likvidace odpadu z obalů:

Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného systému. Nevylévejte do kanalizace.

Kód odpadu (EWC):

08 0112

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení: 1 litr, 4 litry

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech. Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu našeho zboží.

Podrobnější informace o produktu najdete v příslušném bezpečnostním listu.

Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden

Dovozce:

Bona CR s.r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, Česká Republika

Tel. 211 153 340, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com