

Bona Wave 1K

Technický list

Bona Wave 1K je vodou ředitelný 1-složkový lak určený pro povrchovou úpravu dřevěných podlah v domácnostech. Může být aplikován v kombinaci se základním lakem na vodní bázi, nebo může být aplikován přímo na dřevo.

Technická data

Typ produktu:	1-složkový vodou ředitelný polyuretanovo/akrylátový kopolymer
Stupeň lesku (při 60°):	polomat 40-45%, mat 20-25%
Poměr ředění:	v případě potřeby ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření
Doba schnutí:	připraven k mezibroušení / další vrstva laku: 2-3 h při 20°C/60% R.H. lehký provoz: 24 hodin při 20°C/60% R.H. úplné vytvrzení: 7 dní při 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy
Balení:	3 x 5 litru (44 krabic na paletě)

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusněná až na hole dřeva, suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

Před aplikací by měl lak mít pokojovou teplotu. Vložte filt a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 15°C.**

Návod k aplikaci

Neošetřené dřevo, varianta 1:

- 1x Bona základní lak na vodní bázi
- 1x Bona Wave 1K
- jemné broušení zrnitost P150
- 1x Bona Wave 1K

Neošetřené dřevo, varianta 2:*

- 1x Bona Wave 1K
- jemné broušení zrnitost P150
- 2x Bona Wave 1K

*Na podlahy, kde je riziko bočního slepení hran, např. špalíková dlažba, podlahy z měkkého dřeva a dřevěné / tvrdé podlahy s podlahovým vytápěním, se doporučuje vždy nanést Bona základní lak na vodní bázi před aplikací laku Wave 1K.

VYHOTOVENO 10/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Wave 1K

Technický list

Povrchová
úprava



Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat.

Aplikace

1. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do "živého laku". Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu.
2. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitosti P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlahu snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod od poslední aplikace. Po cca 1 týdnů bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřím mopem.

Údržba

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové čistící utěrky – Bona Cleaning Pad. Opatřené povrchy mohou být obnoveny nanesením nové vrstvy laku Bona Wave 1K. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlahu byla pravidelně ošetřována pomocí Bona Leštěnky na parkety.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací nás navštivte na adrese www.bona.com/cz.

VYHOTOVENO 10/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]