

# Bona Mix&Fill

## Technický list

**Bona Mix&Fill je spárový tmel na vodní bázi na parkety. Míchá se s dřevěným brusným prachem vhodného odstínu. Bona Mix&Fill se používá k vytmelení spár do 2 mm šířky a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny Bona lakové a olejové systémy.**

- Pod všechny Bona lakové a olejové systémy
- Bez škodlivých rozpouštědel
- Bez nepříjemného zápachu
- Vyplní spáry, ale nepropadá se
- Na vodní bázi, ale anti-korózní (nereaguje se železem)
- Rychleschnoucí
- Snadno se brousí
- Vždy správný odstín spár

### Technická data

Typ produktu:	akrylátová disperze
VOC:	10g/litr
Doba schnutí:	cca 20 minut*, v závislosti na množství a velikosti spár a savosti dřeva
Nářadí k aplikaci:	nerezová špachtle
Poměr ředění:	cca 10 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na množství a velikosti spár.
Bezpečnost:	není klasifikováno jako nebezpečný produkt.
Záruční lhůta:	nejméně 1rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (44 krabic na paletě) 3 x 5 litr (35 krabic na paletě)

\*při 20°C/60% R.H.

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla původní nebo i nová podlaha dobře zbrusněná až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Finální broušení by se mělo uskutečnit za pomoci brusné kotouče zrnitosti P100-120 nebo brusné mřížky zrnitosti P100-120.

### Aplikace

**Poznámka:** Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103, tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Mix&Fill

## Technický list

Povrchová  
úprava



Bona Mix&Fill se míchá s brusným prachem vzniklým po broušení na kaši vhodnou pro aplikaci nerezovou špachtlí. Takto připravený tmel se celoplošně nanáší na podlahu. Větší spáry vyžadují dodatečné přetmelení. Pozn.: Bona Mix&Fill není vhodný pro tmelení spár větších než 2 mm.

Doba schnutí: cca 20 minut při 20°C/60% R.H. Tato doba může být prodloužena, pokud byly naplněny hlubší nebo širší spáry.

Po vytvrzení tmelu Bona Mix&Fill se podlaha znova přebrousí až na holé dřevo brusivem se zrnitostí P100-120 a pokud bude třeba se povrch přebrousí systémem Bona Scrad. Pak lze podlahu ošetřit některým z Bona lakových nebo olejových systémů.

### Údržba

Bona Mix&Fill musí být vždy ošetřen lakem nebo olejem, aby byl přípravek chráněn před vniknutím vlhkosti atd.

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103,  
tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

strana 2/2

**Bona**<sup>®</sup>