

# Bona Polish Lesk (Gloss)

## Technický list

**Bona Polish lesk je údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně pro lakované dřevěné podlahy, ale lze použít na různé druhy podlah. Je posílen polyuretanovou složkou, která zanechává mimořádně odolnou vrstvu na podlaze proti opotřebení, a tak je vhodný pro použití pro bytové i komerční prostory. Bona Polish lesk dává povrchu nový lesk a trvalou ochranu proti opotřebení.**

- Je možné použít na různé druhy podlah, včetně lakovaných podlah, laminátových podlah, linolea, PVC nebo na keramickou dlažbu
- Zesílená s polyuretanem pro větší trvanlivost
- Vynikající rozliv pro skvělý výsledný efekt
- Protikluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2

### Technická data

Pojivo:	akrylát/polyuretan
Provedení:	lesk
Ředění:	neředit, produkt je připraven k okamžitému použití
Doba schnutí:	1 hod při 20°C/60% RH
Aplikační nářadí:	Bona Applicator Pad – mikrovláknová utěrka žlutá
Spotřeba:	cca. 50 m <sup>2</sup> /litr
Bezpečnost:	viz bezpečnostní list pro více informací.
Čištění nářadí:	vodou a mýdlem ihned po použití. Zaschlý materiál pomocí přípravku Bona Remover nebo acetonem.
Trvanlivost:	2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace obalu:	Prázdné obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci.
Balení:	10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litr (44 kartonů na paletu)

### Příprava

Odstraňte volné nečistoty a kamínky z podlahy. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Cleaner. Nechejte podlahu řádně zaschnout. Nepoužívejte tento přípravek na voskovanou nebo olejovanou podlahu. Vosk a zbytky oleje zabrání správné přilnavosti poliše na podlahu. **Vždy proveďte test na malé ploše, abyste ověřili správnou přilnavost a tím zajistili správný výsledek ještě před aplikací na zvolené podlaze.**

### Aplikace

1. Nádobu před použitím důkladně protřepejte. Bona Polish lesk naneste na podlahu ve 3-4 cm širokých vlnkách. Aplikujte pomocí mopy a utěrky Bona Applicator pad (mikrovláknová utěrka žlutá). Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte rovnoměrnou tenkou vrstvu.
2. Přípravek Bona Polish rozetřete podél vlákna dřeva v tenké vrstvě, aniž byste aplikovali další množství přípravku.
3. Jakmile budete mít ošetřenou celou plochu podlahy, nechejte podlahu min. 1 hod zaschnout. V případě potřeby je možné aplikovat druhou vrstvu přípravku po cca 2 hod.

Podlahu bezprostředně po aplikaci nezatěžujte. Vracejte koberce a nábytek na původní místo až další den po aplikaci přípravku.

#### AKTUALIZACE 12/2010

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany, Tel.: +49-64 31-40 08-0, bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com  
Tel. CZ: +420/ 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Údržba



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Polish Lesk (Gloss)

## Technický list

K dosažení rovnoměrného vzhledu je doporučeno vždy aplikovat přípravek na celý povrch plochy podlahy.

### Údržba

Čistění podlahy namokro může být provedeno až po třech dnech po aplikaci přípravku. Pro pravidelné čištění podlahy použijte přípravek Bona Cleaner. Nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky. Může dojít k poškození podlahy nebo k odstranění poliše.

### Tipy

- Při nanášení poliše, držte mop kolmo k podlaze a nanášejte přípravek ode zdi ke zdi. Vyhněte se zvedání mpu, abyste zabránili vytváření bublin na povrchu podlahy.
- Nezasahujte do naneseného poliše během schnutí.
- Pokud nanášíte více vrstev poliše, nezkracujte dobu schnutí mezi nátěry. Riziko rozpouštění předchozích vrstvy.

Údržba



**Bona**<sup>®</sup>

#### AKTUALIZACE 12/2010

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany, Tel.: +49-64 31-40 08-0,  
bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com  
Tel. CZ: +420/ 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349