

Bona Novia

Technický list

Bona Novia je multifunkční lak, který může být aplikován přímo na holé dřevo. Dodává dřevinám teplé zabarvení. Lak může být použit jednak pro dřevěné podlahy v domácnostech, tak pro jiné prostory vystavené běžnému zatížení. Lak může být použit pro počáteční nebo úplné ošetření korkových podlah. Je označen Evropskou EKO značkou EU FLOWER pro nízký obsah rozpouštědel a jiných nebezpečných látek.

- Nová inovační samo-zesíťovací technologie pro zlepšení vlastností
- Dobrá odolnost proti opotřebením, chemikáliím a stopám po podrážkách bot
- Vhodná pro dřevěné a také korkové podlahy
- Nežloutne
- Rychleschnoucí
- Schválen DIBt pro lepší kvalitu ovzduší v interiéru
- Bez NMP a NEP
- VOC 2010 kompatibilní

Technická data

Typ produktu:	1-složkový polyuretan/akrylát lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 30%
VOC:	60g/litr
Odolnost proti oděru:	cca 8mg/100ot. (SIS923509)
Stupeň lesku (při 60°):	lesk: cca 85% polomat: cca 45% mat: cca 25%
Poměr ředění:	V případě potřeby ředit s Bona Retarder (4%) pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	Připraven k broušení / další vrstva laku: 1 - 2 hodiny* Lehký provoz: 24 hodin* Úplné vytvrzení: 7 dní*
Nářadí k aplikaci:	Bona váleček
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100 g/m ²) na jeden nátěr
Čištění nářadí:	Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Bezpečnost:	Není klasifikováno jako nebezpečný produkt.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 3 x 5 litr (44 krabic na paletě) 2 x 10 litr (24 krabic na paletě)

*při 20°C/60% R.H.

Příprava

Před použitím laku Bona Novia musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi, nebo aplikujte Bona Novia přímo na holé dřevo.

AKTUALIZACE 3/2013
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103,
tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

Povrchová
úprava



Bona[®]



Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Návod k použití

Neošetřené dřevo, varianta č. 1:

- 1x Bona základní lak na vodní bázi
lehké broušení zrnitost P150
- 2x Bona Novia

Neošetřené dřevo, varianta č. 2*:

- 1x Bona Novia
lehké broušení zrnitost P150
- 2x Bona Novia

*Při podlahách, kde hrozí riziko bočního slepení hran jednotlivých prvků, jako např. prkenné podlahy z měkkých dřev, průmyslová mozaika nebo tvrdé podlahy s podlahovým topením, je doporučeno vždy použít základní lak před použitím laku Bona Novia, stejně jako stabilizovat klimatické podmínky v místnosti.

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat.

Aplikace

1. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
2. Lak nechte řádně zaschnout (min. 1-2 hod). Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou další vrstvu. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí brusného papíru se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.
Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru vysychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřím mopem.

Údržba

Podlahu lze čistit s použitím přípravku Bona Čistič na parkety a utěrky – Bona modré čisticí utěrky z mikrovlákn. Opotřebené povrchy mohou být obnoveny nanášením nové vrstvy Bona Novia. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí Bona Freshen Up nebo pomocí Bona Leštěnky na parkety.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103, tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz