

BonaCoatings

SPORTIVE PAINT

Popis produktu

Sportive Paint je škála 1-složkových barev na vodní bázi pro označování hracích polí (lajnování) a ploch na dřevěných podlahách pro sport a hry v interiéru.

Varianty: Černá, bílá, světle modrá, modrá, červená, oranžová, zelená a žlutá. Jednotlivé barvy lze mezi sebou libovolně míchat.

Vlastnosti:

- vysoká krycí schopnost
- vysoká pružnost
- snadná aplikace
- vzájemná mísitelnost
- rychlé schnutí



TECHNICKÁ DATA

Aplikační množství:	6 -10 m ² / liter = 120-200 metrů čáry o šíři 50 mm
Doba schnutí:	Lajny: 1-2 hod. při 20°C/60% RH. Hrací pole: 3-4 hod. při 20°C/60% RH. Důležité: Doby schnutí může velmi ovlivnit aplikované množství a pohyb vzduchu (průvan). Během aplikace a po ní zajistěte vhodnou ventilaci.
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Doporučené ošetření:	- Sportive System 1x Sportive Primer / 1x Sportive Finish / 1-2x Sportive Paint / 1-2x Sportive Finish. - Přelakování 1-2x Sportive Paint / 1-2x Sportive Finish
Čištění:	Nářadí ve vodě – okamžitě po použití. Zасhlou barvu acetonem. Zbytek barvy předejte na řízenou skládku odpadu k likvidaci. Nevylévejte do kanalizace.
Skladování / přeprava:	Trvanlivost 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu. Skladování a přeprava při teplotách od +5°C do +25°C.

Škála osmi různých barev:

White bílá	RAL 9016
Black černá	RAL 9017
Light blue sv.modrá	RAL 5012
Dark blue tm.modrá	RAL 5010
Green zelená	RAL 6018
Orange oranžová	RAL 2009
Yellow žlutá	RAL 1023
Red červená	RAL 3001

Příprava povrchu

Povrch dřevěné podlahy, jenž má být barevně označen, by měl být lakován systémy Bona Sportive, Bona UV nebo jinými laky Bona na vodní bázi. Na jiných podlahách nebo podlahách s neznámými systémy ošetření povrchu proveďte vždy před aplikací barev zkoušku přilnavosti. Povrch musí být suchý, čistý a prostý veškerých nečistot. Pokud uplynule více než 24 hodin od posledního lakování podlahy, proveďte před aplikací barvy lehké mezibroušení laku. Hrací pole a lajny vymezte pomocí vhodné maskovací pásky. Zvláštní pozornost věnujte prosím pevnému utěsnění maskovací pásky vzhledem k povrchu lakované plochy – nejlepší výsledků se dosáhne pomocí pryžového válečku.

Aplikace

Barvu před použitím důkladně promíchejte.

Barvu nanášejte rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce – vhodných pro vodní laky. Slabé pokrytí barvou může způsobit průhlednost/nízkou kryvost barvy. Po aplikaci barvy, pokud možno co nejdříve, pásku odstraňte.

Upozornění: Teplota místnosti i barvy nesmí během aplikace a schnutí klesnout pod +13°C.

Když barva náležitě uschne, můžete přikročit k aplikaci křížných lajn, případě k přelakování vrchním lakem. Přelakování doporučujeme po 24 hodinách od aplikace barvy, přičemž je vhodné barevné lajny (hrací pole) nejdříve lehce mezibrousit (Systémem Scrad). Sportive Paint přelakujte minimálně jednou vrstvou ochranného vrchního laku.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161